

5.1 分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南虎翼警用装备有限公司

项目编号：南阳政采询价-2026-3

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	交货 时间
1	春秋执勤服(文职款)	为虎添翼定制	主要材料：聚酯仿毛哔叽。 1、线密度/dtex：经纱： 330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维，间隔加入22导电纤维；纬纱： 330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维 2、纤维含量： 异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维） 3、织物组织： <u>2</u> 2 ↗ 4、幅宽/m： 1.50 5、单位面积质量/（g/m²）： 260 6、颜色为藏蓝色，应符合经批准的实物标样，与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级。 7、聚酯纤维横截面形态： 经纱： 圆形、六边形； 纬纱： 圆形、六边形 8、密度/（根/10cm）： 经向 360±15，纬向 270±10 9、断裂强力/N： 经向 ≥1500， 纬向 ≥1000 10、撕破强力/N： 经向 ≥300， 纬向 ≥150 11、水洗尺寸变化率/%： 经向 -1.5~+1.0； 纬向 -1.5~+1.0 12、干热尺寸变化率/%： 经向 -1.5~+1.0， 纬向 -1.5~+1.0 13、总折痕回复角/（度）： ≥240 14、起毛起球/级： ≥4	河南虎翼警用装备有限公司	套	430	135	58050	合同签订后30 日历天内供货 完毕

			15、勾丝/级：经向 ≥ 3 ，纬向 ≥ 3 16、摩擦电荷面密度/（ $\mu\text{C}/\text{m}^2$ ）：洗涤10次后 ≤ 4.0 17、耐光色牢度： ≥ 5 18、耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 ，沾色 ≥ 4 19、耐摩擦色牢度：干摩 $\geq 3-4$ ，湿摩 ≥ 3 20、耐汗渍色牢度：变色 ≥ 4 ，沾色 ≥ 4 21、耐热压色牢度：干压变色 ≥ 4 ，湿压沾色 ≥ 4 22、pH值：4.0~8.5 23、甲醛含量不大于75mg/kg。						
2	冬执勤服 （文职款）	为虎 添翼 定制	1. 材料：聚酯仿毛哔叽。 （1）线密度/dtex：经纱：330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维，间隔加入22导电纤维；纬纱：330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维 （2）纤维含量：异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维） （3）织物组织： $\frac{2}{2}$ \nearrow （4）幅宽/m：1.50 （5）单位面积质量/（ g/m^2 ）：260 （6）颜色为藏蓝色，应符合经批准的实物标样，与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级。 （7）聚酯纤维横截面形态：经纱：圆形、六边形；纬纱：圆形、六边形 （8）密度/（根/10cm）：经向 360 ± 15 ，纬向 270 ± 10 （9）断裂强力/N：经向 ≥ 1500 ，纬向 ≥ 1000 （10）撕破强力/N：经向 ≥ 300 ，纬向 ≥ 150 （11）水洗尺寸变化率/%：经向 $-1.5 \sim +1.0$ ；纬向 $-1.5 \sim +1.0$ （12）干热尺寸变化率/%：经向 $-1.5 \sim +1.0$ ，纬向 $-1.5 \sim +1.0$ （13）总折痕回复角/（度）： ≥ 240 （14）起毛起球/级： ≥ 4 （15）勾丝/级：经向 ≥ 3 ，纬向 ≥ 3	河南虎翼 警用装备 有限公司	套	430	225	96750	合同签订后30 日历天内供货 完毕

			<p>(16) 摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$) : 洗涤10次后 ≤ 4.0</p> <p>(17) 耐光色牢度: ≥ 5</p> <p>(18) 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 , 沾色 ≥ 4</p> <p>(19) 耐摩擦色牢度: 干摩 $\geq 3-4$, 湿摩 ≥ 3</p> <p>(20) 耐汗渍色牢度: 变色 ≥ 4 , 沾色 ≥ 4</p> <p>(21) 耐热压色牢度: 干压变色 ≥ 4, 湿压沾色 ≥ 4</p> <p>(22) pH值: 4.0~8.5</p> <p>(23) 甲醛含量不大于75mg/kg。</p> <p>2. 内胆面里料材料: 春亚纺涂层面料; 颜色: 藏蓝色; 规格: 99.5%聚酯纤维 , 0.5%复合纤维, 70g/m²; 用途: 内胆面里料、袖头、左胸袋布、下袋布、左胸袋口垫条、下袋口垫条, 内胆后领口、袖口结合袷。</p> <p>3. 材料: 超细纤维絮片; 规格: 80g/m² , 用途内胆袖子; 规格: 120g/m²; 用途: 内胆大身。</p>						
3	夏执勤服 (文职款)	为虎 添翼 定制	<p>主要材料: 多异聚酯复合纱平纹布。</p> <p>1、颜色: 为浅蓝色, 应符合经批准的实物标样, 与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级。</p> <p>2、规格: 99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维;</p> <p>3、单位面积质量:170g/m² ;</p> <p>4、线密度/dtex: 经纱, 要求315 多异复合防透丝, 间隔织入导电丝; 纬纱, 要求288 防透弹力丝;</p> <p>5、密度/(根/10cm) : 经向265\pm10、纬向215\pm10;</p> <p>6、断裂强力/N: 经向\geq700、纬向\geq400;</p> <p>7、水洗尺寸变化率/% : 经向-1.5~+1.0; 纬向 -1.5~+1.0;</p> <p>8、总折痕回复角/(度) : \geq250;</p> <p>9、起毛起球/级: \geq4;</p> <p>10、定力伸长率/%: 纬向 \geq12;</p> <p>11、定力弹性回复率/% : 纬向 \geq90;</p> <p>12、洗后外观平整度/级: 洗涤 5 次后 \geq3;</p> <p>13、勾丝/级: 经向 \geq3、纬向 \geq3;</p>	河南虎翼 警用装备 有限公司	件	430	66	28380	合同签订后30 日历天内供货 完毕

			14、透气性/(mm/s): ≥300; 15、摩擦电荷面密度/(μC/m²): 洗涤10次后 ≤3.0 ; 16、防紫外线性能: UPF ≥30, T (UVA) AV /% <5; 17、滴水扩散时间/s ≤5; 18、干燥速率/ (g/h) ≥0.20 ; 19、芯吸高度/mm 经向 ≥100 , 纬向 ≥90; 20、耐光色牢度: ≥5; 21、耐光、汗复合色牢度: ≥4; 22、耐皂洗色牢度变色: ≥4-5 , 沾色 ≥4-5 ; 23、耐摩擦色牢度: 干摩 ≥4 , 湿摩 ≥4 ; 24、耐汗渍色牢度: 变色 ≥4-5 , 沾色 ≥4-5; 25、耐热压色牢度: 变色 ≥4-5 , 沾色 ≥4-5 ; 26、pH值: 4.0~8.5; 27、甲醛含量不大于75mg/kg。						
4	长袖制式 衬衣(文职 款)	为虎 添翼 定制	主要材料: 多异聚酯复合纱平纹布。 1、 颜色: 为浅蓝色, 应符合经批准的实物标样, 与实物标样对比 色差应不低 于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色 差不低于4-5级 。 2、规格: 99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维; 3、单位面积质量: 160g/m² ; 4、线密度/dtex: 经纱, 要求315 多异复合防透丝, 间隔织入导 电丝; 纬纱, 要求288 防透弹力丝; 5、密度/(根/10cm): 经向265±10、纬向215±10; 6、断裂强力/N: 经向≥700、纬向≥400; 7、水洗尺寸变化率/% : 经向-1.5~+1.0、纬向 -1.5~+1.0; 8、总折痕回复角/(度): ≥250; 9、起毛起球/级: ≥4; 10、定力伸长率/%: 纬向 ≥12; 11、定力弹性回复率/% : 纬向 ≥90; 12、洗后外观平整度/级: 洗涤 5 次后 ≥3; 13、勾丝/级: 经向 ≥3、纬向 ≥3;	河南虎翼 警用装备 有限公司	件	430	68	29240	合同签 订后30 日历天 内供货 完毕

			14、透气性/(mm/s): ≥300; 15、摩擦电荷面密度/(μC/m²): 洗涤10次后 ≤3.0 ; 16、防紫外线性能: UPF ≥30, T (UVA) AV /% <5; 17、滴水扩散时间/s ≤5; 18、干燥速率/(g/h) ≥0.20 ; 19、芯吸高度/mm 经向 ≥100 , 纬向 ≥90; 20、耐光色牢度: ≥5; 21、耐光、汗复合色牢度: ≥4; 22、耐皂洗色牢度变色: ≥4-5 , 沾色 ≥4-5 ; 23、耐摩擦色牢度: 干摩 ≥4 , 湿摩 ≥4 ; 24、耐汗渍色牢度: 变色 ≥4-5 , 沾色 ≥4-5; 25、耐热压色牢度: 变色 ≥4-5 , 沾色 ≥4-5 ; 26、 pH值: 4.0~8.5; 27、甲醛含量不大于75mg/kg。						
5	单裤(文职款)	为虎添翼定制	主要材料: 聚酯仿毛华达呢。 1、线密度/dtex: 经纱: 215防透聚酯纤维+22导电纤维; 纬纱 , 215防透聚酯纤维; 2、纤维含量/% : 异型聚酯纤维100 (含导电纤维) ; 3、 织物组织: $\frac{2}{1} \nearrow$; 3、幅宽/m : 1.50 ; 4、单位面积质量/(g/m²): 175 5、颜色为藏蓝色, 应符合经批准的实物标样, 与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级。 6、全幅宽/m : ≥1.48 7、聚酯纤维横截面形态: 经纱 六边形 纬纱 六边形 8、密度/(根/10cm): 经向 390±15 纬向 310±10 9、断裂强力/N: 经向 ≥900 纬向 ≥800 10、撕破强力/N: 经向 ≥120 纬向 ≥90 11、水洗尺寸变化率/%: 经向 -1.5~+1.0 纬向 -1.0~+1.0	河南虎翼警用装备有限公司	条	430	58	24940	合同签订后30日历天内供货完毕

			12、干热尺寸变化率/%: 经向 -1.5~+1.0 纬向 -1.0~+1.0 13、总折痕回复角/ (度): 洗前 ≥300 14、起毛起球/级 : ≥4 15、勾丝/级: 经向 ≥3 纬向 ≥3 16、摩擦电荷面密度/($\mu\text{C}/\text{m}^2$) : 洗涤10次后 ≤4.0 17、耐光色牢度: ≥5 18、耐皂洗色牢度: 变色 ≥4 沾色 ≥4 19、耐摩擦色牢度: 干摩 ≥3-4 湿摩 ≥3 20、耐汗渍色牢度: 变色 ≥4 沾色 ≥4 21、耐热压色牢度: 干压变色 ≥4 潮压沾色 ≥4 22、pH值: 4.0~8.5 23、甲醛含量不大于75mg/kg。						
6	短袖圆领速干T恤	为虎添翼定制	主要材料: 单向导湿双面薄针织布 1、线密度: 面纱83.3 dtex (75D) /72F亲水改性聚酯低弹丝底纱55.5dtex (50D) /48F聚酯低弹丝 2、组织结构: 双面鸟眼, 28针 3、纤维含量/% : 聚酯纤维100 4、平方米干燥重量/ (g/m^2) : 140 5、顶破强力/N: ≥500 6、起毛起球/级 : ≥3 7、勾丝/级: 直向 ≥3-4 , 横向 ≥3-4 8、水洗后扭曲率/%: ≤3.0 9、水洗尺寸变化率/%: 直向 -2.0~+1.0, 横向 -2.0~+1.0 10、干燥速率/ (g/h) : ≥0.2 11、芯吸高度/mm: 直向 ≥150, 横向 ≥150 12、单向扩散面积/ mm^2 : 内→外 ≥300, 外→内 ≤120 13、pH、甲醛含量/ (mg/kg)、可分解致癌芳香胺染料/ (mg/kg)、异味均应符合GB 18401 B类指标。 14、颜色为藏蓝色, 应符合经批准的实物标样, 与标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差不低于4-5级。 注: 此衣服依据2025式人民警察制式服装标准。	河南虎翼警用装备有限公司	件	430	66	28380	合同签订后30日历天内供货完毕

7	春秋单裤	为虎添翼定制	<p>主要材料：聚酯仿毛哔叽。</p> <p>1、线密度/dtex：经纱 330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维，间隔加入22导电纤维/2、纬纱 330复合仿毛丝，185六角形异型聚酯纤维+145圆形聚酯纤维</p> <p>2、纤维含量： 异型聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维）</p> <p>3、织物组织： $\frac{2}{2} \nearrow$</p> <p>4、幅宽/m： 1.50</p> <p>5、单位面积质量/（g/m²）： 260</p> <p>6、颜色为藏蓝色，应符合经批准的实物标样，与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级。</p> <p>7、全幅宽/m ≥：1.48</p> <p>8、聚酯纤维横截面形态： 经纱：圆形、六边形，纬纱：圆形、六边形</p> <p>9、密度/（根/10cm）： 经向 360±15，纬向 270±10</p> <p>10、断裂强力/N： 经向 ≥1500，纬向 ≥1000</p> <p>11、撕破强力/N： 经向 ≥300，纬向 ≥150</p> <p>12、水洗尺寸变化率/%： 经向 -1.5~+1.0，纬向 -1.5~+1.0</p> <p>13、干热尺寸变化率/%： 经向 -1.5~+1.0，纬向 -1.5~+1.0</p> <p>14、总折痕回复角/（度）： ≥240</p> <p>15、起毛起球/级： ≥4</p> <p>16、勾丝/级： 经向 ≥3，纬向 ≥3</p> <p>17、摩擦电荷面密度/（μC/m²）： 洗涤10次后 ≤4.0</p> <p>18、耐光色牢度： ≥5</p> <p>19、耐皂洗色牢度： 变色 ≥4，沾色 ≥4</p> <p>20、耐摩擦色牢度： 干摩 ≥3-4，湿摩 ≥3</p> <p>21、耐汗渍色牢度： 变色 ≥4，沾色 ≥4</p> <p>22、耐热压色牢度： 干压变色 ≥4，湿压沾色 ≥4</p> <p>23、pH值： 4.0~8.5</p> <p>24、甲醛含量不大于75mg/kg。</p>	河南虎翼警用装备有限公司	条	430	60	25800	合同签订后30日历天内供货完毕
---	------	--------	--	--------------	---	-----	----	-------	-----------------

8	夏作训服	为虎添翼定制	主要材料：棉聚酯纬弹斜纹布。 1、线密度： 经纱 棉28tex ， 纬纱 复合聚酯弹性长丝 167dtex/72F 2、纤维含量/%： 棉58， 复合聚酯弹性纤维42 3、幅宽/m ： 1.44 4、单位面积质量/（g/m ² ） ： 160 5、颜色：藏蓝色，应符合经批准的实物标样，与实物标样对比色差应不低于4-5级。同批的匹间色差、左中右色差、前后色差、正反面色差不低于4-5级 6、密度/（根/10cm）： 经向 310±20， 纬向 300±20 7、断裂强力/N： 经向 ≥600 ， 纬向 ≥400 8、撕破强力/N： 经向 ≥20 ， 纬向 ≥25 9、水洗尺寸变化率/%： 经向 -2.0~+1.0， 纬向 -2.0~+1.0 10、起毛起球/级： ≥4 11、总折痕回复角/（度）： ≥200 12、弯曲长度/cm： 经向 2.5±0.5， 纬向 1.7±0.5 13、定力伸长率/% ： 纬向 ≥10， 定力弹性回复率/% 纬向 ≥85 14、耐光色牢度： ≥5 15、耐光、汗复合色牢度 ： ≥4 16、耐皂洗色牢度： 变色 ≥4， 沾色 ≥3-4 17、耐摩擦色牢度： 干摩 ≥3-4， 湿摩 ≥3 18、耐汗渍色牢度： 变色 ， 沾色 ≥3-4 19、耐热压色牢度： 干压变色 ≥4， 潮压沾色 ≥3-4 20、耐刷洗色牢度： 变色 ≥3 21、pH值： 4.0~8.5 22、甲醛含量不大于75mg/kg。	河南虎翼警用装备有限公司	套	215	142	30530	合同签订后30日历天内供货完毕
9	作训鞋	为虎添翼定制	1、外底：橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合，黑色，用于鞋底部位 2、鞋帮三维立体网眼布：三维立体网眼间隔经编而成，黑色，用于网眼布款前帮布面、鞋舌、统口面 3、鞋面合成革：超细纤维合成革，黑色，用于前护头、后包跟等	河南虎翼警用装备有限公司	双	215	130	27950	合同签订后30日历天内供货完毕

			<p>部件</p> <p>4、鞋里网布：涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯海绵+特丽可得复合，黑色，用于鞋舌里、统口里</p> <p>5、内垫：麻涤混纺蜂巢布+高弹聚，氨酯发泡复合热压而成，厚度为前 5mm、后 7mm，用于鞋里垫</p> <p>6、中底布：涤纶纤维双线缝编无纺布，复合 2mm 高弹聚氨酯发泡，用于中底</p> <p>7、鞋带：黑色涤纶长丝材料，两端为葫芦状，含带头长（1200±50）mm，适配鞋号：225~255；含带头长（1300±50）mm，适配鞋号：260~290；葫芦段长（300±15）mm；扯断力大于或等于 600N；抗松脱性能大于或等于12N。</p> <p>8、聚氨酯海绵：厚度 10.0mm — 统口海绵，厚度 4.0mm— 鞋舌海绵</p> <p>9、内包头热熔胶片：单针无纺布基，单面涂胶，厚度：1.0mm，用于支撑前护头</p> <p>10、后衬热熔胶片：无纺布基，双面涂胶。厚度：2.0mm。用于支撑后包跟。</p> <p>11、织带：尼龙长丝织带，黑色，宽度 10mm，用于前帮与中帮缝接补强；涤棉混纺织带，白色，宽度 3mm，用于鞋头塑型。</p> <p>12、鞋帮补强衬片：涂胶涤纶纤维无纺布，用于鞋眼、鞋口、统口补强。</p> <p>13、缝纫线：30#尼龙 3 股线，用于缝帮；30/3 涤纶短丝线，用于拼缝；250D 高强涤纶长丝 3 股线，用于缝中底布；500D 涤纶长丝 3 股线，用于外底头部边墙缝线。以上均应符合 QB/T 2695 的规定，单线断裂强力大于或等于 2450cN/50cm。</p>						
10	布面作训帽	为虎添翼定制	<p>1、聚酯仿毛哗叽。藏蓝色，56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m²。用途：帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条。</p> <p>2、3D 经编网眼布：藏蓝色 100%涤纶。用途：帽墙里，帽顶里，帽檐里。</p> <p>3、涤纶外衣机织热熔粘合衬布：经纱 167dtex/48f, 纬纱110dtex/48f, PA+PES, 颜色与面料相匹配；用途：帽顶、帽墙，帽墙贴条衬。</p>	河南虎翼警用装备有限公司	顶	215	20	4300	合同签订后30日历天内供货完毕

			4、T2237-050 粘合衬：PA 经纱：55.5dtex/48F，纬纱：55.5dtex/48F；颜色与面料相匹配；用途：帽墙里下口牵条衬。 5、涤纶松紧带：黑色，宽：3.2cm，用途：帽口条。宽：1.8cm，用途：帽围调节带。 6、帽檐：黑色，改性聚丙烯，厚 1.8~2.0 mm 7、调节扣：黑色 POM，用于调节帽围。 8、涤纶缝纫线：颜色与面料相匹配，11.8tex×3 GB/T 6836 9、组合气眼：黑色 4 号，用于帽墙钉孔。 10、号型、维护标志：黑色 长：5.5 cm 宽：3.0 cm						
11	丝织胸徽	为虎添翼定制	涤纶低弹丝提花机织布：涤纶低弹丝经纱75D，经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm，涤纶低弹丝纬纱 75 D 白色有光丝，经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm。 无纺粘合衬：40 g/m ² 热熔胶片：厚0.1 mm 涤纶低弹丝：100 D 涤纶缝纫线：11.8tex×3 耐光色牢度/级：≥5 耐皂洗色牢度/级：变色 ≥4，沾色 ≥4	河南虎翼警用装备有限公司	个	430	1.8	774	合同签订后30日历天内供货完毕
12	软式肩章	为虎添翼定制	涤纶低弹丝提花机织布：75 D 黑色机织热熔粘合衬布：250 g/m ² （含胶粒） 黑色机织树脂衬布：210 g/m ² EVA热熔胶片：厚0.2 mm 黑色聚乙烯片：厚0.7 mm 涤纶绸：70 dtex FDY / 81 dtex DTY 涤纶缝纫线：11.8 tex×3 四件子母扣：Φ 1514 黑色注塑扣面 耐光色牢度/级：≥5 耐皂洗色牢度/级：变色 ≥4，沾色 ≥4 耐摩擦色牢度/级：干摩 ≥3-4，湿摩 ≥3	河南虎翼警用装备有限公司	副	430	6	2580	合同签订后30日历天内供货完毕
13	套式肩章	为虎添翼定制	涤纶低弹丝提花机织布：75 D 白色机织热熔粘合衬布：60 g/m ² 白色机织树脂衬布：210 g/m ²	河南虎翼警用装备有限公司	副	215	4	860	合同签订后30日历天

			EVA热熔胶片：厚0.1 mm 涤纶低弹丝：150 D 涤纶缝纫线：11.8 tex×3 耐光色牢度/级：≥5 耐皂洗色牢度/级：变色 ≥4，沾色 ≥4 耐摩擦色牢度/级：干摩 ≥3-4，湿摩 ≥3						内供货 完毕
14	丝织号牌	为虎 添翼 定制	涤纶低弹丝提花机织布：涤纶低弹丝经纱75D，经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm；涤纶低弹丝纬纱 75 D 白色有光丝，经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm。无纺粘合衬：40 g/m ² 热熔胶片：厚0.1 mm 涤纶低弹丝：100 D 涤纶缝纫线：11.8 tex×3 耐光色牢度/级：≥5 耐皂洗色牢度/级：变色 ≥4，沾色 ≥4	河南虎翼 警用装备 有限公司	个	430	1.8	774	合同签订后30 日历天内供货 完毕
报价金额合计（大写）：359308 元 （大写：叁拾伍万玖仟叁佰零捌元整）									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 06 月 05 日